

Т.В. Гуменецький, О.І. Лавренюк, Л.М. Білий
 Національний університет “Львівська політехніка”,
 кафедра хімічної технології переробки пластмас

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ ЕПОКСИАМІННИХ КОМПОЗИЦІЙ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ

© Гуменецький Т.В., Лавренюк О.І., Білий Л.М., 2004

Методом ІЧ-спектроскопії досліджено процеси тверднення модифікованих полівінілпіролідом (ПВП) епоксиамінних композицій для захисних покриттів. Встановлено, що під час структурування, окрім основної реакції між епоксидною смолою та поліетиленполіаміном, перебігає додаткова полімеризація незв'язаного епоксиданового олігомеру за іонним механізмом, каталізована ПВП.

The curing processes of the modified of polyvinyl pyrrolidone (PVP) epoxyamine compositions for protective coating were studied by IR-spectroscopy. It is established that besides the main reaction between epoxy resin and polyethylenepolyamine during structuring process occurs also the additional polymerization of uncombined epoxy oligomer according to ionic mechanism catalysed by PVP.

Постановка проблеми. Пошук нових модифікаторів для композицій на основі епоксидних смол з ціллю покращання їх властивостей завжди є актуальною проблемою галузі полімерних захисних покриттів, клеїв, герметиків. У попередній роботі [1] нами досліджувався вплив полівінілпіролідону (ПВП) на структурування епоксиамінних композицій та властивості покриттів на їх основі. ПВП має високу адгезію до полярних поверхонь і часто використовується як додаток в апретуючих сумішах, клеях, лакофарбових матеріалах і зв'язуючих для виготовлення пластмас з ціллю підвищення насамперед адгезійних характеристик. Окрім того, сьогодні в літературі практично відсутні дані щодо поєднання епоксидної смоли та ПВП в композиціях для захисних покриттів, що визначає актуальність та перспективність цієї роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування тривимірної структури в композиціях при взаємодії епоксиданової смоли ЕД-20 і поліетиленполіаміну (ПЕПА) та вплив на цю взаємодію ПВП досліджено за допомогою методу визначення вмісту нерозчинної зшитої фракції в плівках, одержаних на основі такої системи. Було встановлено, що під час структурування епоксиамінної композиції в присутності ПВП, окрім основної реакції, між епоксидними групами ЕД-20 та амініними групами ПЕПА, яка проходить за відомим механізмом, відбувається додаткова взаємодія між залишковими епоксидними групами (іонна полімеризація епоксиданового олігомеру), каталізована третинним аміном ПВП.

Відомо, що вміст гель-фракції в полімерній композиції характеризує ступінь зв'язування компонентів у єдину тривимірну структуру, однак не дає змогу розкрити механізм процесу взаємодії функціональних груп.

Мета роботи. Метою роботи було вивчення полімеризації епоксиданового олігомеру, каталізованої ПВП методом ІЧ-спектроскопії, який дає можливість контролювати зміну відомих та появу нових функціональних груп компонентів (ЕД-20 та ПВП) під час їх взаємодії.

Результати досліджень та їх обговорення. ІЧ-спектроскопічний метод досліджень заснований на вимірюванні оптичної густини характеристичних смуг поглинання функціональних груп окремих полімерів чи їх композицій в інфрачервоній області спектра [2].

ІЧ-спектри вихідних речовин і кінетику їх взаємодії знімали на ІЧ-спектрофотометрі “СПЕКОРД М-80” (фірма Карл Цейс, Йена, Німеччина). Спектри прописували в діапазонах: 3100 – 2800 : 1840 – 1540 : 1400 – 1200 см⁻¹ з часом інтегрування 10 с в кюветах з вікнами КВг.

Вивчали ІЧ-спектри вихідних компонентів та композицій на їх основі при оптимальному співвідношенні епоксидної смоли та ПВП (97/3 мас.%), визначеному в попередній роботі [1], при якому в композиції спостерігається максимальний ступінь утворення зшитих структур. Спектри композицій знімали після сплавлення компонентів та термообробки композиції при температурі 90 °С упродовж 2–3 годин.

Встановлено, що в спектрі епоксидіанової смоли (рис. 1) смуга поглинання в діапазоні 3450–3500 cm^{-1} зумовлена валентними коливаннями ОН-груп, смуга при 1240 cm^{-1} – асиметричними валентними коливаннями С-О-С-груп. Також присутні смуги поглинання при 915 та 825 cm^{-1} , які належать відповідно до симетричних валентних та деформаційних коливань епоксидних груп, і смуги при 1605 та 1505 cm^{-1} , характерні для валентних коливань зв'язків С-С в бензольному кільці. Отримані результати збігаються з даними інших дослідників [3].




Рис. 1. ІЧ-спектр епоксидіанового олігомера

Для ПВП (рис. 2) ми визначали лише характеристичні смуги поглинання, тому на рисунку обмежилися спектром коливань в діапазоні 1100–1800 cm^{-1} . Виявлено смуги поглинання валентних коливань при 1224 cm^{-1} та 1292 cm^{-1} в групах С-N і валентних коливань С=О- зв'язку при 1658 cm^{-1} . Смуга при 1465 cm^{-1} належить до деформаційних коливань активних метиленових зв'язків в групі $\text{CH}_2\text{-CO}$. Також присутні смуги поглинання при 1316 та 1420 cm^{-1} характерні для обертових та ножничних коливань в групах CH_2 [4]. Такі ж смуги поглинання були виявлені для ПВП у роботах інших авторів [4, 5], що свідчить про достовірність отриманих результатів.

На рис. 3 подано ІЧ спектри для композиції на основі ЕД-20 та ПВП до та після термообробки. Як бачимо, спектри майже ідентичні і містять смуги поглинання характерні як для функціональних груп ЕД-20, так і ПВП. Зокрема стосовно ПВП виявлені спектри валентних коливань С-N-груп при 1108 та 1182 cm^{-1} , деформаційних коливань N-H- груп при 1500–1515 та 1582 cm^{-1} , симетричних деформаційних CH_2 -зв'язків в групах CO-CH_2 при 1362 та 1456 cm^{-1} , валентних коливань С-N-груп при 1296 cm^{-1} , а щодо ЕД-20 – асиметричні валентні коливання груп С-О-С при 1226–1256 cm^{-1} , коливання бензольного кільця при 1606 cm^{-1} .

Але для термообробленої композиції появляються додаткові смуги поглинання при 1132 та 1668 cm^{-1} , які належать до асиметричних валентних коливань С-О-С-груп, характерних для ефірів, та коливань $\text{C-N}^+\text{-H}$ -груп, відповідно. Отже, після витримки при підвищених температурах відбувається полімеризація епоксидіанової смоли під впливом третинного аміну полівініл-піролідону, про що свідчить поява складноєфірних зв'язків. Це підтверджує запропонований в попередній роботі механізм додаткової полімеризації ЕД-20, каталізований ПВП.




Рис. 2. ІЧ-спектр полівінілпіролідону




Рис. 3. ІЧ-спектри композицій на основі ЕД-20 та ПВП

Висновок. Отже, враховуючи аналіз отриманих результатів підтверджено зроблене в попередній роботі [1] припущення щодо каталітичного механізму впливу ПВП на структурування епоксидних композицій, зокрема на додаткову взаємодію непрореагованих епоксидних та гідроксильних груп ЕД-20.

1. Гуменецький Т.В., Лавренюк О.І., Молчан О.В. та ін. Вплив полівінілпіролідону на структурування епоксидних композицій // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2002. – № 447. – С. 71–73. 2. Смит А. Прикладная ИК – спектроскопия: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 327 с. 3. Нечитайло Л.Г., Резникова М.З., Шологон И.М. и др. ИК-спектроскопия эпоксидных смол. Обзор инф. Сер. Реакционноспособные олигомеры и полимерные материалы на их основе. – М.: НИИТЭХИМ, 1988. – 65 с. 4. Казыцына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. – М.: Высш. школа, 1971. – 264 с. 5. Oster G., Immergut E. H. // J. Am. Chem. Soc. – 1954. – 76, 15. – P. 139.