



МАТЕРІАЛИ ДРУКУЮТЬСЯ
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ,
АНГЛІЙСЬКОЮ
ТА ПОЛЬСЬКОЮ
МОВАМИ

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПРАЦЬ**

X Міжнародної науково-
практичної конференції
молодих вчених, курсантів
та студентів

**ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**

Львів – 2015

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р техн. наук **Рак Т.Є.** – головний редактор
канд. техн. наук **Рудик Ю.І.** – заступник головного редактора

д-р техн. наук **Гашук П.М.**

д-р техн. наук **Гуліда Е.М.**

д-р техн. наук **Ковалишин В.В.**

д-р психол. наук **Кривопиншина О.А.**

д-р с.-г. наук **Кузик А.Д.**

д-р техн. наук **Рак Ю.П.**

д-р техн. наук **Семерак М.М.**

д-р фіз.-мат. наук **Стародуб Ю.П.**

канд. техн. наук **Боднар Г.Й.**

канд. екон. наук **Горбань В.Б.**

канд. техн. наук **Горностай О.Б.**

канд. геол. наук **Карабин В.В.**

канд. техн. наук **Кирилів Я.Б.**

канд. техн. наук **Малець І.О.**

канд. екон. наук **Повстин О.В.**

539.213.2:535.8

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДЕГРАДАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
СЕНСОРАХ НА ОСНОВІ КЕРАМИКИ $\text{NiMn}_2\text{O}_4\text{-CuMn}_2\text{O}_4\text{-MnCO}_2\text{O}_4$

Михайлішин М. Р.

Балицька В.О., доцент кафедри термодинаміки і фізики
к. ф.-м. н., доцент

Ярицька Л. І., доцент кафедри термодинаміки і фізики
к. ф.-м. н., доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Сенсори на основі оксиманганошпінельної кераміки широко використовуються в системах забезпечення життєдіяльності, медичній апаратурі, водогазопроводах, на об'єктах гірничодобувної галузі та ін. Вони є досить поширеними і в різноманітних засобах побутової техніки, де сфера їхого застосування неухильно зростає з року в рік. Одним з найбільш перспективних матеріалів для керамічних сенсорів є напівпровідниківі композити на основі системи $\text{Cu}_x\text{Ni}_{1-x}\text{Co}_{2y}\text{Mn}_{2-y}\text{O}_4$, експериментальні дослідження яких тривалий час інтенсивно ведуться в цілому світі (ONEYWELL, США; SENSORSOFT CORPORATION, Канада; PHILIPS, Нідерланди; VAISALA, Фінляндія та ін.).

Метою даної роботи є феноменологічний опис термодеградаційних переворень в кераміці трьох складів: склад № 1 $\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{1,6}\text{Mn}_{1,2}\text{O}_4$ (Со-збагачений: $x = 0,1$; $y = 0,8$); склад № 2 $\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$ (Ni-збагачений: $x = 0,1$; $y = 0,1$) і склад № 3 $\text{Cu}_{0,8}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$ (Су-збагачений: $x = 0,8$; $y = 0,1$).

В результаті досліджень проведено вимірювання основних електрических параметрів для керамічних зразків всіх трьох складів, а саме, електричного опору за 25°C та сталої B , що характеризує матеріал і визначає енергію, яку необхідно витратити, щоб перевести електрони в енергетичний стан провідності.

Вибрано оптимальні умови деградаційних тестів і проведено випробування підготовлених керамічних зразків за температур 125 і 170°C з контролем зміни електричного опору через 24, 72, 144, 208, 288, 395, 500 та 750 годин. Для зразків, термоекспонованих за 170°C упродовж вище вказаних часових інтервалів, проведено додаткові вимірювання електричного опору за 85°C з метою розрахунку сталої B .

В якості контролюваного релаксаційного параметра використовували величину відносного приросту опору $\Delta R/R_0$ зразків ТР (ΔR – різниця між початковим і кінцевим значеннями електричного опору).

Встановлено, що величина відносного приросту електричного опору $\Delta R/R_0$ зазнає суттєвих змін в процесі деградаційного тесту для всіх типів досліджуваної кераміки, при цьому Ni- та Со-збагачені керамічні склади

$\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$ та $\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{1,6}\text{Mn}_{1,2}\text{O}_4$ проявляють чітку залежність до насищення $\Delta R/R_0$ вже в перші 100–400 годин термоекспонування в складах на основі Cu-збагаченої кераміки $\text{Cu}_{0,8}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$. Залежність $\Delta R/R_0$ не спостерігається взагалі упродовж всього деградаційного тесту.

Детально проаналізовано основне деградаційне рівняння зміни електричного опору досліджуваних керамічних складів та знайдено адекватні розв'язки для характерних випадків термодеградації (моделей): мономолекулярна, бімолекулярна та дробово-експоненціальна релаксаційні функції. Встановлення аналітичного вигляду релаксаційних функцій деградації електричного опору проводилося шляхом мінімізації середнього квадратичного відхилення err всіх релаксаційних функцій від експериментально залежностей зміни електричного опору. Результати проведеного тематичного моделювання низькотемпературної деградації для всіх досліджуваних терморезисторів на основі шпінельної кераміки $\text{Cu}_{1-x}\text{Ni}_{x}\text{Co}_{2y}\text{Mn}_{2-y}\text{O}_4$ (таблиця 1) вказують на те, що, не зважаючи на хімічний склад і технологічні особливості їх отримання, спостережувані процеси деградації (термодеградації) описуються дробово-експоненціальною РФ Де Брата-Джіларда або Уельямса-Уоттса, яка описує деградаційний процес в широкому діапазоні часів релаксації.

Таблиця 1
Параметри моделюючих релаксаційних функцій, що описують кінетику термодеградації електричного опору в керамічних сенсорах на основі
 $\text{Cu}_x\text{Ni}_{1-x}\text{Co}_{2y}\text{Mn}_{2-y}\text{O}_4$

Хімічний склад кераміки ТР	Параметри мономолекулярної рекаксійної функції			Параметри бімолекулярної рекаксійної функції			Параметри дробово-експоненціальної рекаксійної функції				
	a	τ	err	a	τ	err	a	τ	λ	err	
$\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{1,6}\text{Mn}_{1,2}\text{O}_4$	8,1	122	0,11	9,9	117	0,05	9,2	170	0,70	0,04	
$\text{Cu}_{0,1}\text{Ni}_{0,8}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$	2,7	44	0,03	2,9	30	0,07	3,6	134	0,33	0,01	
$\text{Cu}_{0,8}\text{Ni}_{0,1}\text{Co}_{0,2}\text{Mn}_{1,9}\text{O}_4$	20,4	33	0,80	22,2	22,5	0,27	21,1	34,9	0,70	0,14	

Як видно з таблиці, найбільш оптимальною для опису кінетики термодеградації кераміки всіх трьох складів є дробово-експоненціальна релаксаційна функція, оскільки вона дає найменше відхилення моделюючої кривої від отриманих експериментальних даних.