

визначальними будівельними матеріалами, постійно збільшується. Тому заміна частини цемента в цементі відходами техногенного виробництва з підвищеним вмістом активних мінеральних добавок сприятиме збереженню природних ресурсів. Враховуючи сучасні світові тенденції, все більшого значення набувають композиційні цементи, що є альтернативою традиційному портландцементу. Вказані цементи повинні містити згідно з вимогами не менше ніж два види мінеральної добавки різної природи активності.

Сучасні тенденції збільшення кількості пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які призводять до їх виникнення, вказують на важливість питань визначення вогнестійкості бетонних і заливобетонних будівельних конструкцій, особливо тих, що отримані на нових видах в'яжучих матеріалів. При цьому необхідно враховувати питання технологічних особливостей виготовлення бетонних конструкцій на основі композиційних цементів.

Найнадійнішим та універсальним засобом захисту бетонних будівельних конструкцій від дії агресивних зовнішніх середовищ та вогню є використання вогнезахисних покріттів. При цьому міцнісні властивості самого матеріалу повинні поєднуватися зі високими показниками водостійкості та експлуатаційними характеристиками самих покріттів.

Конкуренція у галузі використання вогнезахисних покріттів спричинила пошук нових компонентних складів за допомогою сучасних методів дослідження, розширення асортименту та жорсткості умов експлуатації матеріалів, які потребують захисту. Відсутність таких технологій значно зменшує довговічність бетонних конструкцій в умовах дії агресивних атмосферних факторів, високих температур та вогню.

Аналіз останніх досліджень. Будівельні конструкції на основі бетону згідно із ДБН В.1.1-7-2002 повинні забезпечити необхідну межу вогнестійкості. З врахуванням сучасних технологій виробництва, а саме зміненняя площин перерізу основних будівельних конструкцій виникає необхідність вивчення впливу виду в'яжучого на їх вогнестійкість.

Відомо [1, 2], що при твердненні портландцементу та його різновидів утворюються водовмісні кристалогідрати, які під дією високих температур пожежі розкладаються з руйнуванням кристалохімічної структури, що супроводжується втратою міцнісних характеристик, і як результат, руйнуванням конструкцій [3, 4].

При нагріванні бетону в інтервалі температур 100–300 °C внаслідок виділення вільної та часткової кристалохімічної води збільшується пористість та міцність. З подальшим нагріванням за 600 °C внаслідок легідратації водовмісних сполук клянкерних матеріалів з утворенням значної кількості тріщин значно зменшується міцність [5, 6]. Нагрівання бетону в інтервалі температур 600–1200 °C внаслідок повного руйнування кристалогідратної структури цементного каменя з утворенням великої кількості мікродефектів цементного каркаса спричиняє сильне падіння міцності внаслідок збільшення граничних деформацій тиску. Ці процеси та їх інтенсивність залежать переважно від виду в'яжучого та мінеральних добавок, які вводять під час виготовлення цементу. Температуро- і вогнезахист на їх поверхні ізоляційних щільних екранів можуть зменшити прогрівання підкладки та збільшити її довговічність при дії високих температур протягом заданого терміну. Вибір способу високотемпературного захисту залежить від стану конструкції, температури експлуатації, умов експлуатації, агресивності навколишнього середовища, техніко-економічних показників та інших факторів.

Температуро- і вогнезахисні покріття на основі мінеральних в'яжучих (рідкого скла) і наповнювача (спущений перліт, азbest та інші) обмежуються температурою до 700 °C [7].

Ефективнimiє захисні покріття, що сполучуються, високотемпературний і вогнезахист яких досягається внаслідок спучування вихідного складу за відносно невисоких температур. Їх перевага в тому, що вони, нанесені на конструкцію тонким шаром, практично не збільшують їхньої маси, але при цьому значно підвищують температуро- і вогнестійкість та доступні в експлуатації [8]. Такі покріття складаються із полімерної зв'язки наповнювача, антипрена і сполучуючих додатків, але мають суттєві недоліки, основним з яких є грунтування поверхні та низька ефективність.