

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

**Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності**

**XI Міжнародна
науково-практична конференція
молодих вчених, курсантів та студентів**

**ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**



539.213.2:535.8

ВОЛОГОЧУТЛИВА ДІЛЕКТРИЧНА КЕРАМІКА ДЛЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Повстин В.А.

Балицька В.О., канд. фіз.-мат. наук, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

В умовах сьогодення, особливої актуальності набуло розроблення шарів високочутливих та високонадійних активних елементів сенсорів вологості. Це зумовлено широким використанням цих пристрій в системах контролю та регулювання вологості на підприємствах харчової та промисловості, сільського господарства, в нафто- та газопроводах, в незамінними в медицині, в системах забезпечення життєдіяльності промисловості, а також в різноманітних засобах побутової техніки.

Для успішного використання активних елементів сенсорів вологості бути використана ціла низка матеріалів, серед яких важливе місце посідає електроліти, органічні полімери та пориста кераміка. Більшість сенсорів вологості складають пристрій на основі полімерів [1]. Однак, коли йдееться про пориста вологочутливу шпінельну кераміку $MgAl_2O_4$ з високим вмісом вологосорбційних пор [2], в якій вологочутливі властивості пов'язані із провідністю та діелектричної проникливості у процесі адсорбції води.

Метою даної роботи було дослідження стабільності електрофізичних властей шпінельної кераміки $MgAl_2O_4$, отриманої традиційним методом термічного спікання становила 1100, 1200, 1300 та 1400°C. Електрична провідність за 20°C. Значення відносної вологості для досліджуваних зразків кераміки визначалося за показами "мокрого" термометра, використовуючи психофізичну таблицю. Деградаційні випробування проводилися за 40°C упродовж 140 год. На рис. 1 подані залежності електричного опору від відносної температур спікання, в адсорбційно-десорбційних циклах (в напрямку зменшення відносної вологості та у зворотному напрямку). Як видно з рис. 1, після деградаційного тесту для кераміки $MgAl_2O_4$, одержаної за $T_c = 1100$ та 1200 °C, володіє хорошою чутливістю (zmіна електричного опору становить ~ 2 тільки на ділянці середніх значень відносної вологості ~ 30...70%).
Вологочутливості кераміки, одержаної за $T_c = 1300$ °C, розширюється до відносної вологості. Однак найкращими характеристиками практично на досліджуваний ділянці відносної вологості володіє кераміка, одержана за $T_c = 1400$ °C. Після деградаційних випробувань вологочутливість кераміки по кривій зменшується: розширяється чутливість на ділянці високих відносної вологості ~ 55%, а також зменшується гістерезис характеристики.




Рис. 1. Залежність електричного опору кераміки $MgAl_2O_4$ від відносної вологості

Така поведінка залежності електричного опору від відносної вологості пояснюється структурою досліджуваної кераміки: кераміка спрічинена в нижчих $T_c = 1100, 1200^\circ\text{C}$, ще недостатньо сформована, і її структура поганоюконалиться з підвищенням T_c до 1300 та 1400°C . При цьому збільшується зростання площин контактів між зернами, збільшується питома поверхня зерн, зерна об'єднуються в агломерати, підвищується вміст вакуумних пор. Одночасно, в кераміці заликовуються дрібні пори та формуються зернистість та пористість, яка не бере участі в процесах вологопоглинання.

Література

1. Michalet T. Formation at low temperature with low shrinkage of a mullite $\text{Al}/\text{Al}_2\text{O}_3$ derived mullite – T. Michalet, M. Parlier, A. Abdess et al. – Ceramics International. – 2001. – V. 27. – P. 315–319.
2. Traversa E. Ceramic sensors for humidity detection: the state-of-the-art and future developments – Sens. Actuators. – 1995. – V. 23. – P. 155–166.